

M100 脂肪族聚脲面涂

产品简介

M100 脂肪族聚脲面涂为双组份涂料，A 组份由专用树脂、助剂、颜填料、稀释剂组成，B 组份为改性固化剂，两组份按产品标识的重量比混合均匀即可使用。

产品特性

- ★低 VOC，安全环保；
- ★产品具有良好的韧性和粘结强度；
- ★产品具有优异的耐候性能及防腐性能，不黄变；
- ★对聚脲基材具有良好的附着力。

技术指标

序号	检验项目	技术指标
1	外观质量	均匀液体
2	活化期（25℃）/min	≤ 60
3	表干时间/h	≤ 2
4	实干时间/h	≤ 24
5	附着力（划格法）/级	≤ 1
6	耐液体介质（水、酸、碱、油，96h）	不起泡，不脱落



基材处理

施工前基材应进行清洗处理，表面不得有水、灰尘、浮锈、油污等污染物。

涂装方法

- 1.涂装方法可以采用喷涂、刷涂、辊涂。
- 2.涂料黏度可用醋酸正丁酯调整到适合的施工粘度。
- 3.使用前面涂按标签注明比例（重量比）称取 B 组份加入到 A 组份中，搅拌均匀，一遍涂装完成后，常温即可固化。

产品配比

面涂应严格按照标签标识（重量比）进行配制，因重量计量错误而造成的施工损失，后果自负。

产品包装

A 组分：12 kg/桶， B 组分 4kg/桶；或定制包装。

施工注意事项

- ★ 施工时底材温度应高于露点 3℃ 以上；
- ★ M100 脂肪族聚脲面涂使用时应根据现场需要，现配现用，以免材料胶化报废；
- ★ 施工前将 A、B 组份充分搅拌至完全均匀；
- ★ 施工现场要保证有良好的通风，同时要隔绝火源、远离热源。



劳动保护

在使用本产品的过程中，必须穿工作服、手套，口罩等劳保用品。

储存及运输

★本产品应贮存在阴凉、通风、干燥的库房中，严禁雨淋、日晒，隔绝火源，远离热源，贮存温度应为 5~35℃；

★本产品在不打开原包装的情况下，贮存期自生产之日起为 12 个月；

★运输时，应严禁雨淋、日晒，并应符合运输部门的有关规定。

声明

1. 材料的性能很大程度上受涂布厚度、均匀程度、基材表面处理等因素的影响，用户在使用本产品时，应满足约定使用条件。
2. 本公司仅对产品本身的质量负责。
3. 本说明书中的数据均为理论值或经验累积取得，随着产品不断改进，某些数据可能有所改变，恕不另行通知，请保持联系，及时更新。

